

# REMS Lot Cu 3

Мягкий припой Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Мягкая пайка медных труб с медными, латунными фитингами и фитингами из оловянно-цинковой бронзы, для монтажа водопровода и отопления  $\leq 110^{\circ}\text{C}$ .

Соответствует DVGW-рабочий лист GW 2.

Сплав (Gew. %)	97 % Sn, 3 % Cu
Плавление	230 – 250 °C

## REMS Lot Cu 3 – качественный припой.

Не содержит свинец, безвредный для здоровья и окружающей среды.  
Недорогой.

### Комплект поставки

REMS Lot Cu 3. 250 г намотанная на катушку мягкая проволока Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 мм, для мягкой пайки медных труб с медными, латунными фитингами и фитингами из оловянно-цинковой бронзы, для монтажа водопровода и отопления  $\leq 110^{\circ}\text{C}$ .

Aрт.-№	
	160200R



Без свинца

Продукция немецкого производства

# REMS Paste Cu 3

Мягкая паста из смеси Sn97Cu3 по ISO 9453:2014 и флюса 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Мягкая пайка медных труб с медными, латунными фитингами и фитингами из оловянно-цинковой бронзы, для монтажа водопровода и отопления  $\leq 110^{\circ}\text{C}$ .

Согласно DVGW-рабочий лист GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

## REMS Paste Cu 3 – качественная.

Не содержит свинец, безвредный для здоровья и окружающей среды.  
Недорогое. Никакого дополнительного добавления флюса, он уже содержится в пасте. Никакого расплавления труб или фитингов, отличная пайка, прочные соединения. В пластмассовой бутылке с прикреплённой к крышке кистью.

### Комплект поставки

REMS Paste Cu 3. 250 г. Мягкая паста из смеси Sn97Cu3 согласно ISO 9453:2014 и флюса 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, для мягкой пайки медных труб с медными, латунными фитингами и фитингами из оловянно-цинковой бронзы, для монтажа водопровода и отопления  $\leq 110^{\circ}\text{C}$ . DVGW-Проверочные знаки. В пластмассовой бутылке с прикреплённой к крышке кистью.

Aрт.-№	
	160210R



Продукция немецкого производства



# REMS Lot P6

Твёрдый припой ISO 17672-CuP 179

Твёрдая пайка медных труб с медными, латунными фитингами и фитингами из оловянно-цинковой бронзы, для монтажа водопровода и отопления, газовых труб и систем климатконтроля.

Согласно DVGW Рабочий лист GW 2.

Сплав (Gew. %)	94 % Cu, 6 % P
Плавление	710 – 890 °C

## REMS Lot P6 – Качественный твёрдый припой.

Универсально применим почти во всех видах пайки при монтаже медных труб.  
Повышенная вязкость в местах спайки труб. Недорогой.

### Комплект поставки

REMS Lot P6. 1 кг твёрдого припоя ISO 17672-CuP 179, Ø сечение 2 мм, для твёрдой пайки медных труб с медными, латунными фитингами и фитингами из оловянно-цинковой бронзы, для монтажа водопровода и отопления, газовых труб и системах климат-контроля. В картонной коробке.

Aрт.-№	
	160220R



Info